

SCHUTTINGEN EN DEUREN



Voordelen van houtcomposiet/aluminium schuttingen en deuren zijn vooral de kleurvastheid en het onderhoudsarm zijn. Dat neemt niet weg dat de kleur kan worden beïnvloed door de werking van UV in zonlicht, vuilaanslag en mogelijke alg aanslag op met name schaduwrijke plekken. Ook kalkrijk water kan vlekken veroorzaken.

Regelmatig schoonmaken helpt de kleur fris te houden. Normaal gesproken zal één schoonmaakbeurt per jaar ruim voldoende zijn om lang van uw schermen te kunnen blijven genieten.

Standaard houtcomposiet is gevoeliger voor vuilaanslag dan het zogenaamde Co-Ex houtcomposiet, welke een hardere beschermende toplaag heeft waar vanaf vuil en vlekken makkelijker te verwijderen zijn.

Kleurafwijkingen

Lichte onderlinge kleurafwijkingen zijn onvermijdelijk als gevolg van het productieproces en zijn geen reden tot klachten. Kleurafwijkingen in houtcomposiet kunnen ook ontstaan door de “vleug” (richting van het schuur of borstel proces).

• **Productie gerelateerde residuen** zoals schuurstof en inhoudstoffen zoals tannines worden door condenserend water of neerslag opgelost en kunnen vlekken/regenstrepen op het houtcomposiet achterlaten. Verwijder deze met gebruik van in warm water opgelost schoonmaakazijn en een harde schuurborstel altijd in de lengterichting van de houtcomposiet delen. Daarna ruim afspoelen met schoon water.

Sporadisch komt het voor dat **schimmel- of mos- sporen** via de lucht worden overgedragen en oppervlakkige lichte of donkere schimmelvlekken op het houtcomposiet veroorzaken. Deze plekken kunnen worden gereinigd met behulp van chloorhoudende huishoudelijke reinigingsmiddelen. Met een borstel gelijkmatig aanbrengen, laten inwerken en ruim met schoon water afspoelen.



HomingXL universele reiniger voor hout en houtcomposiet.
Artikel 273440

Voorkomen Om hardnekkige vlekken op uw houtcomposiet te voorkomen raden wij aan om eventuele vetvlekken en vogelpoep zo snel mogelijk te verwijderen.

• **Licht vervuilde** houtcomposiet/aluminium delen goed vochtig maken met water, vermengd met schoonmaakazijn of groene zeep, en na inwerking met een harde borstel in de lengte richting van de planken licht schrobben en daarna ruim met water afspoelen.

• **Zwaarder vervuilde** houtcomposiet schuttingen en deuren bij voorkeur reinigen met onze HomingXL universele reiniger voor hout en houtcomposiet (Artikel 273440), volg de meegeleverde instructies op.

Hoge druk Reinigen met behulp van een hogedrukreiniger is toegestaan mits de druk niet hoger is dan 80 bar in combinatie met een waaivormige straal en voldoende afstand (*minimaal 30cm*), gebruik nooit de vuilfrees! Volg bij het reinigen steeds de lengte richting van de houtcomposiet delen.

Lichte krassen

Lichte krassen op houtcomposiet kunnen worden bewerkt met schuurpapier, altijd in de lengterichting van de houtcomposiet delen.

TIP: Vooraf testen op een niet al te zichtbare plek

Voorkom aanraking van de houtcomposiet en aluminium delen met sterke oplosmiddelen zoals aceton en thinner alsmede lijmen, cement en verf.

Aluminium palen en kaderschermen C-Wood aluminium palen en b.v. het aluminium frame van het Elephant® Forte scherm zijn, ter bescherming, voorzien van een beschermfolie. Deze folie dient bij voorkeur direct voor of uiterlijk direct na montage verwijderd te worden. Eventuele lijmresten verwijderen met stickerverwijderaar.