

BIJLARD HIGH TACK KIT

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een professionele, elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MSP met een extreem hoge aanvangskleefkracht.

TOEPASSING

HIGH TACK is een hoogwaardig product voor structurele verlijming van bijvoorbeeld platen, plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds, enz.

Stempelen of klemmen is in de meeste gevallen niet nodig. Verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone vervuiling. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex- en alkydverf. Verlijmen van gips, glas, spiegels, vele kunststoffen (acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen op diverse ondergronden en onderling.



VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60® alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon.

Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, dotten of vol vlak. Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®.

EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C.

Vocht- en vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.

Overschilderbaarheid: goed.

Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: MSP.
Kleur	: wit, ral 9001, zwart
Dichtheid	: 1569kg/m ³ .
Verspuitbaarheid	: 3 mm/6.3 Bar.
Huidvorming	: na ca. 10 minuten bij +20°C.
Kleefvrijtijd	: na ca. 4 uur.
Hardheid	: ca. 60 shore A.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 2-3 mm. per 24 uur.
Rek bij breuk	: 330%.
Interne sterkte (direct)	: ca. 0.01 N/ mm ² .
Treksterkte	: ca. 2.2 N/mm ² .
Schimmelbestendig	: uitstekend.

HOUDBAARHEID

Ongeopend, koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productie.

VERBRUIK

Bij gebruik van HIGH TACK met V-tuit ca. 7,25 m1 per koker.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

